

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Das Hessler Kalksystem.

Hessler

KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 062 22/92 75-0



HP 90 SK Sumpfkalkputz

- Zusammensetzung:** HP 90 SK setzt sich zusammen aus Sumpfkalk, Marmor, Blähglas, Hanf und Quellwasser, Korn: 0,5 mm oder 1,0 mm.
- Anwendungsbereich:** HP 90 SK ist ein gut füllender dekorativer weißer Oberputz für Innen. Er ist im Neubau, für die Sanierung und Renovierung von Altbauten sowie im Denkmalschutz einzusetzen.
- Eigenschaften:** HP 90 SK ist hoch diffusionsoffen, besitzt eine große kapillare Wasseraufnahmefähigkeit und wirkt daher sehr gut feuchtigkeitsregulierend. Durch den sehr hohen pH-Wert ist der Putz für die Schimmelsanierung geeignet.
- Untergrund:** Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (z.B. HP9, HP9L oder HP 9SL) oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 und 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und aufgeraut sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss vorgemischt werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen. Für reine Kalkputze ungeeignete Untergründe (z.B. Gipsputze) müssen mit Hessler-Putzhafgrund, Gipskarton/Gipsplatten mit Hessler Iso-Grund isoliert werden. Auf Plattenuntergründen wird eine Gewebespackung mit dem Kalkhaftputz HP 14 empfohlen.
- Verarbeitung:** Den Eimerinhalt mit dem Rührquirl gleichmäßig zu einer sämigen Konsistenz aufrühren, sofern notwendig etwas Wasser zufügen. Mit der Traufel zunächst in einer Lage aufziehen. Nach dem Ablüften eine zweite Lage aufziehen und nach dem Anziehen die Oberfläche nach Wunsch gestalten (Glätten, Filzen, Verbürsten, etc.) Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen, gegebenenfalls nach dem Auftrag mit Wasser benetzen.
- Materialbedarf:** ca. 1,5 kg/m² je mm Auftragsstärke (abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes).
- Besondere Hinweise:** HP 90 SK darf nur im Originalzustand verwendet werden. Bei Einfärbung mit Pigment beträgt der Zusatz max. 10%.
- Lieferung:** in Eimern zu je 20 kg, 32 Eimer/Palette
- Lagerung:** frostfrei, luftdicht im Eimer ca. 12 Monate

Qualitätsüberwachung: HP 90 SK wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Sicherheitshinweise: Material reagiert im Nasszustand stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.