

79055 Tungöl-Lack

Tungöl-Lack ist eine Verkochnung von Leinöl mit Tungöl. Der glänzende, leicht gelbliche Lack besitzt eine hervorragende Haltbarkeit.

Tungöl-Lack wird besonders für Holzanstiche im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Der dünnflüssige Lack wird direkt aus der Dose dünn aufgetragen. Die hervorragende Ergiebigkeit des Tungöl-Lackes zeigt sich im sparsamen Verbrauch von ca. 1 Liter/20m². Der Tungöl-Lack trocknet innerhalb 2 Stunden staubtrocken auf. Nach 8 Stunden ist der Lack hart, nach 1 Tag überstreichbar.

Der Tungöllack benötigt eine Grundierung mit Halböl. Der Lack selbst dringt nicht ausreichend in das Holz ein, um ein Abplatzen zu verhindern. Der Lack sollte nach jedem Anstrich angeschliffen werden, damit der nachfolgende Auftrag nicht abperlt. Der Auftrag erfolgt mit Pinsel oder Sprühpistole. Zum Holzschutz aussen werden 4 Aufträge empfohlen, innen reichen 2 Schichten. Der Tungöl-Lack ist hervorragend UV-beständig, deshalb eignet sich dieser Lack besonders auch für extreme Witterungseinflüsse, wie z.B. einen Einsatz bei Meerwasser oder im Hochgebirge. Der Lack ist sehr stoss- und abriebfest und besitzt eine gute Begehbarkeit, z.B. auf Holzböden und Treppen.

Durch Zugabe von Pigmenten kann man den Lack einfärben. Mit lasierenden oder deckenden Pigmenten können sehr haltbare Anstriche auf Holz im Aussenbereich erzielt werden. Eine Zugabe von Pigment bis zu 60 g/Liter verringert die Haltbarkeit des Lackes nicht.

Tungöl-Lack:

Festkörper:	60 %
Sikkativ:	ca. 1.5 %
Dünnflüssig:	ca. 3 Poisen
Ergiebigkeit:	ca. 20 m ² /Liter

Viskosität

	79055
Dichte	0,9110
Viskosität, dynamisch (Höppler; 20°C)	318,0 mPa.s
Viskosität, kinematisch (20°C)	349,1 cSt