

Technisches Merkblatt

LANON-Spielzeuglasur Nr. 210



Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für Massivhölzer, z.B. Spielzeuge und Spielgeräte.
Eigenschaften	Belebt die natürliche Holzmaserung. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Für Spielzeug nach DIN EN 71, Teil 3 (keine Migration von Schwermetallen) geeignet.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Mineralpigmente, Leinöl, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, mikronisiertes Wachs, Kieselsäure, dehydriertes Ricinenöl, Titandioxid, dehydrierter Aminosucker, Zitronenöl und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).
Farbtöne	056 Sanddorn 116 Linde 126 Kornblume 134 Flieder 413 Zitrone 414 Mandarine 415 Orange 416 Blutorange 417 Kiwi 418 Avocado
	Diese Farbtöne sind auch als KALDET Holzlasur Nr. 270 verfügbar. Farbtöne sind untereinander mischbar.
Verdünnung	Mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder SVALOS-Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293.
Verarbeitung	Durch sparsames Streichen unverdünnt, Spritzen (5 - 10 % verdünnt) oder Tauchen (bis 20% verdünnt) bei Temperaturen über 12°C und trockenem Wetter. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für bis zu 18 m ² pro Anstrich, d.h. 56 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes auch erheblich weniger. Probeanstrich!
Trocknung	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten. Während der Verarbeitung gut lüften, Trocknung bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder LEVO – Pinselreiniger Nr. 997.
Dichte	ca. 0,90 g/ml (je nach Farbton Abweichungen möglich).
Hinweise	Mit LANON-Spielzeuglasur Nr. 210 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen, Kobalt (2+) Salze und Holzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,125 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Verarbeitungshinweise

LANON-Spielzeuglasur Nr. 210

Vorbereitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Im Gebinde eventuell vorhandene Haut entfernen. Holz muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Die Holzfeuchte von Nadelhölzern und tropischen Laubhölzern soll nicht höher als 15 %, von einheimischen Laubhölzern nicht höher als 12 % sein. Holz stufenweise fein vorschleifen (240er Körnung), Grundierung mit DUBNO - Grundieröl Nr. 261. Eventuelle Ölüberstände nach 20 Minuten abnehmen. Zwischenschliff nach Trocknung.
Verarbeitung	Je nach Anwendungsgebiet und notwendigem Schutz 1-3 Anstriche.
Renovierungs- anstrich	Altanstriche säubern und ggf. anschleifen. Eine Grundierung ist nur an den Stellen erforderlich, an denen nach Anschleifen das rohe Holz sichtbar wird. Ansonsten Neuanstrich direkt auf die gesäuberte Fläche, je nach Abwitterung evtl. auch mehrmals.
Nachbehandlung	Seidenglänzende Oberflächen werden durch Abreiben mit BIVOS – Öl - Wachs Nr. 375 nach Trocknung der Lasur erreicht.
Pflege und Reinigung	Verschmutzungen mit TRENA - Neutralreiniger Nr. 556 entfernen. Danach 1 Auftrag LANON-Spielzeuglasur Nr. 210, wenn die Oberfläche matt aussieht. Pflege und Auffrischung mit BIVOS - Öl-Wachs Nr. 375.
Hinweise	Beim Kauf mehrerer Gebinde farbiger Lasuren auf gleiche Chargen-Nummer achten (5-stellige Zahl). LANON-Spielzeuglasur Farbton Weiß nicht mit anderen LIVOS-Ölen bzw. -Naturharz-Siegel überstreichen, da sonst Vergilbung möglich ist. .Farbton Weiß kann bei geringem Lichteinfall vergilben (Dunkelvergilbung durch Leinöl). Die Lasur Nr. 210 ist zum Trommeln nicht geeignet.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.
Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

März 2012