

Technische Merkblätter

GORGO-Bodenfarbe Nr. 607


PDF [GORGO-Bodenfarbe Nr. 607](#)

Eigenschaften Gute Haftfähigkeit, ergiebig. Nach vollständiger Durchtrocknung seidenmatt, elastisch, deckend, wasserbeständig, temperaturbeständig bis 70°C, abrieb- und kratzfest.

Volldeklaration Kieselerde, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Erd- und Mineralpigmente, Glimmer, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Aluminiumsilikat, Kieselsäure, Orangenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Wachs, bleifreie Trockenstoffe, Sojalecithin und Zitronenöl.

Farbtöne Farblos (607-002)



 Die Darstellung kann bedingt durch Ihre Ausgabegeräte abweichen.

Ocker (607-011)



Persisch_rot (607-051)



Schwarz (607-101)



Gruen (607-111)



Bauernblau (607-124)



Weiss (607-201)

Lichtgrau (607-212)



Steingrau (607-213)

Verarbeitung	Mit Pinsel oder Lackrolle (ausschließlich Perlon oder Mohair) unverdünnt bei Temperaturen über 8°C. Zum Spritzen mit 10 % SVALOS-Spritzverdünnung Nr. 293 verdünnen.
Verbrauch	1 l reicht für 8 - 12 m ² beim 1. Anstrich, d.h. 100 ml/m ² , 18 - 20 m ² beim 2. Anstrich, d.h. 53 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Probeauftrag.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar, bei niedrigen Temperaturen ca. 24 Stunden.
Dichte	Ca. 1,5 g/ml.
Hinweise	Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit GORGO-Bodenfarbe Nr. 607 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Farbe luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen bzw. in kleine Gebinde umfüllen.
Anwendung	Im Innenbereich, für unbehandelten, saugfähigen Beton, Putz, Estrich.

Verarbeitungshinweise

GORGO-Bodenfarbe Nr. 607

Vorbereitung

Untergrund muß trocken (Maximale Estrich-Restfeuchte: Zementestrich < 2%. Anhydridestrich

Oberfläche muß fest sein und frei von Zementschlämmen, Zementhaut, losen und mürben Teilen

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Keine Verdünnung zumischen. Probeanstrich. Mindesttemperatur

Zwei bis drei sparsame Anstriche. Trockenzeit je Anstrich mind. 12 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen

Hinweise

Auf Altanstriche Probefläche 7 Tage beobachten. GORGO-Bodenfarbe Nr. 607 enthält wenig Farbstoffe. Farbveränderungen beachten, wenn GORGO farblos auf hellen Untergründen oder über farbigen

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.
Letzte Aktualisierung 13-01-2009 13:21

[Zurück](#)