

# GORGO-Bodenfarbe Nr. 607

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für unbehandelten, saugfähigen Beton, Putz, Estrich.		
<b>Eigenschaften</b>	Gute Haftfähigkeit, ergiebig. Nach vollständiger Durchtrocknung seidenmatt, elastisch, deckend, wasserbeständig, temperaturbeständig bis 70°C.		
<b>Volldeklaration</b>	Je nach Farbton variierend: Kieselerde, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Mineralpigmente, Titandioxid, Quarz, Glimmer, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Aluminiumsilikat, Kieselsäure, Orangenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Wachs, bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr), Sojalecithin, dehydriertes Ricinenöl, dehydrierter Aminosucker und Zitronenöl.		
<b>Farbtöne</b>	002 Farblos 011 Ocker 051 Persisch Rot	101 Schwarz 111 Grün 124 Bauernblau	201 Weiß 212 Lichtgrau 213 Steingrau
<b>Verarbeitung</b>	Mit Pinsel oder Lackrolle (ausschließlich Perlon oder Mohair) <b>unverdünnt</b> bei Temperaturen über 8°C. Zum Spritzen mit 10 % SVALOS-Spritzverdünnung Nr. 293 verdünnen.		
<b>Verbrauch</b>	1 l reicht für 8 - 12 m <sup>2</sup> beim 1. Anstrich, d.h. 100 ml/m <sup>2</sup> , 18 - 20 m <sup>2</sup> beim 2. Anstrich, d.h. 53 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Probeauftrag.		
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar, bei niedrigen Temperaturen ca. 24 Stunden. Volle Begehbarkeit ist nach 7 Tagen, Wasserfestigkeit ist nach 14 Tagen zu erwarten.		
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.		
<b>Dichte</b>	Ca. 1,5 g/ml.		
<b>Hinweise</b>	<p>Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit GORGO-Bodenfarbe Nr. 607 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Farbe luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.</p> <p>Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält: Limonen, Holzöl und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>		
	<p><b>Xi</b></p>  <p><b>Reizend</b></p>	<p>R 43 S 2 S 24 S 36 S 37 S 62</p>	<p>Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.</p>
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.		
<b>Gebinde</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l		
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen bzw. in kleine Gebände umfüllen.		
	Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite		

## Verarbeitungshinweise

# GORGO-Bodenfarbe Nr. 607

<b>Vorbereitung</b>	<p>Untergrund muß trocken (Maximale Estrich-Restfeuchte: Zementestrich &lt; 2%. Anhydridestrich &lt; 0,5 %), neutral, saug- und tragfähig, fett- und staubfrei sein. Beton, Estrich und Putz sollen mindestens 28 Tage alt sein. Oberfläche muß fest sein und frei von Zementschlämmen, Zementhaut, losen und mürben Teilen und trennend wirkenden Substanzen (z. B. Öl, Fett, Paraffin, Gummiabrieb Trennmittel, Anstrichreste), darf weder abmehlen noch absanden. Oberflächen mechanisch reinigen, entweder mit hartem Besen, Stahlbürste oder Industriestaubsauger. Stark saugende Estriche mit LINUS Firnis Nr. 260 grundieren. Öl Pfützen 10 bis 30 Minuten nach dem Auftrag auf noch saugende Stellen verteilen oder abnehmen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Vor Gebrauch gut aufrühren. Keine Verdünnung zumischen. Probeanstrich. Mindesttemperatur für Umgebung und Untergrund: + 8°C. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90 %.</p> <p>Zwei bis drei sparsame Anstriche. Trockenzeit je Anstrich mind. 12 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen verzögerte Trockenzeit beachten.</p>
<b>Hinweise</b>	<p>GORGO-Bodenfarbe Nr. 607 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen.</p> <p>Alle Eigenschaften werden durch zu dicken Auftrag und feuchten Untergrund stark beeinträchtigt. Bei Verarbeitung und zur Durchtrocknung gut lüften.</p> <p>Farbveränderungen beachten, wenn GORGO farblos auf hellen Untergründen oder über farbige GORGO-Anstriche aufgetragen wird.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2012